

# 广州厚洹化学助剂有限公司

# Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

## HH®2012 水性分散剂

## 【化学组成】

含颜料亲和基团的共聚物与高分子溶液混合液。

### 【应 用】

用在水性丙烯酸、水性聚氨酯油墨无树脂色浆体系中,提高色浆的光泽度和流平性,同时赋予色浆优异的流动性和展色性。特别适用分散炭黑和偶氮、酞菁类颜料,用于制备水性塑料油墨色浆,水性烟包油墨色浆,窄幅柔版油墨色浆等色浆。无树脂体系研磨色浆,具体用量,请做实验,以确定最佳用量。

### [参考配方]

1.有树脂		2.无树脂	
分散树脂	25%	炭黑:	40%
碳黑	35%	分散剂:	10%
分散剂(总配方量)	2%	消泡剂:	0.2%
消泡剂	0.2%	DMEA:	1%
水	35.8%	丙二醇:	3%
丙二醇	2%	水:	45.8%
合计	100%	合计	100%

#### 【技术数据】

外观: 浅黄色透明液体

比重: 1.0 (25℃)

粘度 (mPa・s): 1000~1500 (25℃)

固含量(%): 40

PH : 7±0.5 (原液)

离子性: 阴非离子

溶解性: 溶于水

24h: 135-7011-0115 Tel: 020-82020897 Fax: 020-82020956

Url: www.gzhouhuan.com Email:wangshengli70@163.com Add:广州市增城区仙村镇蓝山村



# 广州厚洹化学助剂有限公司

# Guangzhou Houhuan Chemical Additives Co.,LTD

折光指数 25℃: 1.375~1.395

#### 【用量(颜料量%)】

对炭黑 20~30%;

有机颜料 10~25%;

无机颜料 5~10%

最佳用量,请做阶梯实验。

## 【使用方法】

配料时直接加入和树脂、水、分散剂搅拌,然后加入颜料分散、研磨。

【包装规格】1\*125kg

【储 存】密闭容器中18个月。

24h: 135-7011-0115 Tel: 020-82020897 Fax: 020-82020956

Url: www.gzhouhuan.com Email:wangshengli70@163.com Add:广州市增城区仙村镇蓝山村